

Государственный комитет Совета Министров СССР
по науке и технике
Министерство химической промышленности
Союзхимпласт
Всесоюзный научно-исследовательский институт
синтетических смол
Отделение НИИТЭХИМа (г. Черкассы)

**ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ
И ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВ
И СЫРЬЯ ДЛЯ НИХ**

Владимир 1984

**Физико-механические показатели композиций
на основе смолноэфирного ТПУ марки витур Т-0213-90**

Содержание ТПУ на основе полиуретана, %	Разрушающее напри- жение при растяже- нии, МПа	Относительное удлинение, %
0	26,0/66,0	490/9
10	30,0/70,0	440/9
20	35,3/89,0	430/38
30	31,3/86,0	430/55

П р и м е ч а н и е. В числителе – при температуре 293 К;
в знаменателе – при температуре 223 К.

УДК 536.24:66.063

**ТЕЧЕНИЕ РАСПЛАВА ТПУ-І2К
В КРУГЛОМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ КАНАЛЕ**

Л. М. Ульев, В. Г. Пономаренко,
Г. Ф. Потебня, Ю. Г. Запевалова

Вискозиметрические измерения, проведенные в нашем институте, показали, что по реологическим свойствам расплав ТПУ-І2К близок к ньютоновской жидкости с зависимостью вязкости расплава от температуры

$$\mu(T) = \mu_0 \exp \left[- \frac{E}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right],$$

где $\mu_0 = 29$ кПа·с, $E = 58$ кДж/моль, $T_0 = 373$ К,
 R – универсальная газовая постоянная.

Особенности течения, теплообмена и изменения реологических свойств такой высоковязкой жидкости очень важно учитывать в различных технологических процессах. Например, при производстве гранулированных полиуретанов качество товарного продукта в значительной мере определяется наполненность профиля скорости в канале фильтры, а энергетические затраты – перепадом давления. Для этих целей нами были проведены теоретические исследования гидродинамики расплава ТПУ-І2К в зависимости от условий теплообмена расплава с окружающей средой.

Систему нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных переноса импульса, массы и теплоты в расплаве с помощью разработанного метода послойного усреднения удалось редуцировать в систему $n+1$ обыкновенных дифференциальных уравнений (n – число слоев, на которое разбивается канал), которая решалась методом Рунге–Кутта.

Исследования для канала диаметром 3 мм показали, что наиболее наполненный профиль скорости, приближающийся к профилю турбулентного течения², получается при теплообмене расплава со средой, температура которой выше, чем температура жидкости на входе в канал, т.е. в случае обогреваемой фильтры гранулирующего устройства. В этом же случае сильно уменьшается и движущий напор при сохранении величины расхода. Например, при температуре входа $t_{\text{вх}} = 363$ К, температуре окружющей среды $t_c = 423$ К, коэффициенте теплопередачи $200 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{К})$ и расходе $0,3 \text{ кг}/\text{ч}$, профиль скорости в точке максимальной наполненности подобен профилю турбулентного течения с показателем $n = 6$, а при $t_c = t_{\text{вх}}$ $n = 4$ (для профиля Пузейля $n = 0,5$). При этом перепад давления на длине, равной 20 диаметрам, уменьшился с 56 МПа при $t_c = t_{\text{вх}}$ до 30 МПа при $t_c = 423$ К.

Для любых режимов теплообмена наблюдается общая закономерность деформации поля скоростей по ходу движения жидкости – профиль скорости, являясь пуазейлевским на входе, в некотором сечении проходит через максимум наполненности и в дальнейшем вытягивается, возвращаясь к пуазейлевскому ($t_c \geq t_{\text{вх}}$) или даже более вытянутому ($t_c < t_{\text{вх}}$).

Таким образом, существует оптимальная длина канала, обеспечивающая наиболее благоприятные условия для процесса гранулирования. В рассмотренном примере эта длина равна четырем диаметрам. При этом требуемый перепад давления 15 МПа при $t_c = t_{\text{вх}}$ и 10 МПа при $t_c = 423$ К.

² Шихтинг Г. Теория пограничного слоя. – М.: Наука, 1974, 712 с.